



# TECHNISCHE INFORMATIONEN


| Produktdaten                 |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Gewicht:                     | 1,2 kg/m <sup>2</sup>   14,4 kg/Rolle |
| Verarbeitungstemperatur:     | + 5 °C bis + 40 °C                    |
| Temperaturbeständigkeit:     | - 40 °C bis + 80 °C (max. 40 Tage)    |
| Erstes Aufschäumen:          | ca. + 150 °C                          |
| Lagerung und Transport:      | + 5 °C bis + 30 °C                    |
| Anwendungstemperaturbereich: | - 20 °C bis + 50 °C                   |
| VOC gem. LEED:               | < 0,005 mg/m <sup>3</sup>             |
| Überstreichbarkeit:          | Ja                                    |
| Witterungsbeständigkeit:     | Typ X                                 |

| Vorteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerwiderstand geprüft nach EN 1366-3 bis EI 120 gemäß ETA 22/0125</li> <li>• Mögliche Anwendung Endlos-Kabelbandage aus HENSOTHERM® 7 KS Gewebe für einfachen Zuschnitt mit Messer oder Schere</li> <li>• Keine Schutzfolie über der Beschichtung – schnelle Montage, kein Abfall</li> <li>• Extrem flexibel, nur 1 mm dick</li> <li>• Witterungsbeständig (Typ X), resistent gegen Feuchtigkeit, Frost und UV-Strahlung für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich</li> <li>• Brandschutzbeschichtung innenliegend, Außenseite aus unempfindlichen Glasfasergewebe leicht feucht zu reinigen</li> <li>• Keine Vorbehandlung oder Reinigung der Kabelanlagen vor Verarbeitung der Bandage erforderlich</li> <li>• Einfache Nachbelegung und Inspektion bei Verwendung von Metallbändern oder Drähten möglich</li> <li>• Keine Schichtdickenmessung bei der Montage notwendig (im Vergleich zu Brandschutzanstrichen)</li> <li>• Montage auch bei Platzmangel, engen Bögen oder Abzweigungen und eingeschränktem Zugang möglich</li> <li>• Erfüllt Anforderungen von eco-bau 1 und Minergie-eco</li> <li>• Ungefährliches Material gemäß GefStoffV, frei von Asbest, Blei, Quecksilber und Chrom</li> <li>• Lösemittel-, silikon-, halogen- und weichmacherfrei</li> <li>• Thermische Aktivierung bereits ab ca. 150 °C</li> <li>• Einfache Ausführung und schnelle Montage</li> <li>• Green Product, VOC-Emissionsklasse A+</li> <li>• Rolle à 12 Meter, 1 Meter breit</li> </ul> |

| Produkt                                                                             | EAN                            | Gebinde                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|  | HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E | 4250153511113                        |
|                                                                                     |                                | 12m Rolle<br>Breite 1m,<br>Dicke 1mm |

# TECHNISCHE INFORMATIONEN


## Brandschutzabschottungen



Brandschutzabschottungen von elektrischen Leitungen in Kabeltragsystemen (Kabeltrassen)

Seite 4

## Weitere Anwendungsmöglichkeiten als Brandschutzbandage für elektrische Leitungen und Kabeltragsysteme




Elektrische Leitungen (Einzelkabel und Kabelbündel) ohne Kabeltragsysteme (Kabeltrassen)

Seite 7



Elektrische Leitungen in Kabeltragsystemen (Kabeltrassen) innenliegend bzw. vor Verlegung der Leitungen

Seite 8



Elektrische Leitungen in Kabeltragsystemen (Kabeltrassen), komplette Umhüllung

Seite 9



Elektrische Leitungen in Kabeltragsystemen (Kabeltrassen) montiert mit Ausleger, komplette Umhüllung

Seite 10



Elektrische Leitungen in Steigtrassen

Seite 11

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Innerhalb von Gebäuden, speziell in modernen Wohn- und Bürobauten, verläuft eine Vielzahl von elektrischen Leitungen. Viele Kabelmäntel und -isolierungen sind brennbar und tragen im Brandfall zu einer Ausbreitung des Feuers bei. Zudem kann es zum brennenden Abtropfen der Kabelmäntel und -isolierungen sowie der Freisetzung von toxischen und stark korrosiven Brandgasen kommen, die zu Rauchgasvergiftungen führen oder technische Anlagen und andere Materialien angreifen und in ihrer Funktion beeinträchtigen können.

Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** ist ein A2-Glasfilamentgewebe, das auf einer Seite mit intumeszierender **HENSOTHERM® 7 KS** Brandschutzbeschichtung beschichtet ist. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** ist nach EN 1366-3 ist für die vorübergehende oder dauerhafte Abschottung von elektrischen Leitungen, Elektroinstallationsrohren und Kabeltragkonstruktionen klassifiziert (ETA 22/0125), um die Brandsicherheit von Massivwandkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Versorgungsleitungen versehen sind.

## Brandschutzabschottungen von elektrischen Leitungen in Kabeltragsystemen (Kabeltrassen)


Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** ist nach EN 1366-3 für die vorübergehende und dauerhafte Abschottung von elektrischen Leitungen, Elektroinstallationsrohren und Kabeltragkonstruktionen für eine Feuerwiderstandsdauer bis 120 Minuten klassifiziert (siehe ETA 22/0125), um die Brandsicherheit von Massivwandkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Versorgungsleitungen versehen sind.

### Anwendungen

| Belegung                                                                            | Leitungen      | max. Ø [mm] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|    | Kabel          | ≤80,0       |
|   | Kabelbündel    | ≤100,0      |
|  | EIR / Flexrohr | ≤20,0       |
|  | Kabeltrassen   | unbegrenzt  |

### Technische Details

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Zulassung / ETA</b>           | ETA 22/0125             |
| <b>Geprüft nach</b>              | Prüfung gemäß EN 1366-3 |
| <b>Feuerwiderstandsdauer</b>     | EI 120                  |
| <b>Untergrund</b>                | Massivwände             |
| <b>Mindestdicke des Bauteils</b> | Massivwände: ≥10 cm     |
| <b>Ringspaltverschluss</b>       | Gipsspachtel            |



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Brandschutzabschottungen von elektrische Leitungen in Kabeltragsystemen (Kabeltrassen)


### 1. Konstruktionsangaben

**Konstruktionselement:** Die Wand muss eine Mindeststärke von 100 mm aufweisen und aus Beton, Porenbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestdichte von 650 kg/m<sup>3</sup> bestehen. Die Tragkonstruktion muss gemäß EN 13501-2 für die erforderliche Feuerwiderstandsdauer eingestuft sein.

**Abschottung:** Der Ringspalt um die Kabelanlagen wird zunächst über die gesamte Bauteiltiefe vollständig mit Gips verfüllt. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** wird in mindestens 500 mm breiten Streifen beidseitig auf Stoß an die Wand herangeführt und von außen um das Kabeltragsystem (Kabeltrasse) gewickelt. Längs- und Querstöße müssen sich mindestens 4 cm überlappen. Die Fixierung erfolgt beidseitig mit jeweils mindestens drei metallenen Kabelbindern, Spannbändern oder verzinkten Wickeldrähten (≥ 0,6 mm).

**Alternativ:** Die Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** auf der Oberseite mittig der Kabeltrasse gegeneinander legen und mit einem Zangenhefter oder Druckluft-Heftzange durch Klammern mindestens alle 10 cm dauerhaft fixieren. Der Abstand der Klammern von den Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** muss dabei min. 2 cm betragen.

Die Kabelanlagen müssen in einem Abstand von höchstens 250 mm von beiden Seiten der Wand abgestützt werden.




#### 1.1. Elektrische Leitungen, EIR mit HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E

| Rohr / Leitung                                                                                                              | Maximaler Durchmesser einzelnes EIR [mm] | Maximaler Durchmesser Kabelbündel [mm] | Maximaler Durchmesser Einzelkabel [mm] | Klassifizierung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Elektrische Leitungen auf Kabeltrassen/-tragkonstruktionen bis 400 mm Breite                                                | –                                        | 100                                    | 80                                     | EI 120          |
| Elektrische Leitungen in flexiblen Elektro-Installations-Rohre (EIR) auf Kabeltrassen/-tragkonstruktionen bis 400 mm Breite | 20                                       | 20                                     | 20                                     | EI 120 C/C      |

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Zulässige Abstände



1: Tragkonstruktion, a1: Ringspalt, a2: Abstand zwischen den Leitungen/Abschottungen

Der zulässige Mindestabstand zwischen den Leitungen (a2) beträgt 0 mm. Der Ringspalt (a1) beträgt nominell 0 mm, wobei der verbleibende Raum vollständig über die gesamte Bauteiltiefe mit Gipsmörtel verfüllt wird. Die Leitungen und Kabeltragkonstruktionen müssen in einem Abstand von höchstens 250 mm von beiden Seiten der Wand abgestützt werden.

Zulässige Abstände der Abschottungen zu anderen Öffnungen oder Einbauten:

|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andere Abschottungen:            | Mindestabstand $\geq 20$ cm, sofern eine oder beide benachbarten Öffnungen größer als 40 x 40 cm sind, ansonsten $\geq 10$ cm. |
| Andere Öffnungen oder Einbauten: | Mindestabstand $\geq 20$ cm, sofern eine oder beide benachbarten Öffnungen größer als 40 x 40 cm sind, ansonsten $\geq 10$ cm  |

## Nachbelegung

Nachträgliche Änderungen an elektrischen Leitungen und Tragkonstruktionen durch Nachbelegung oder Belegungsänderung, die mit dem **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** umwickelt oder abgeschottet wurden, sind gestattet. Bei der Öffnung der Brandschutzbandagen ist darauf zu achten, dass das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** nicht beschädigt wird. Beschädigte Zuschnitte sind ggf. auszutauschen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die einzelnen Zuschnitte aus **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** sich an den Längs- und Querstößen weiterhin mindestens 4 cm überlappen und dass keine Fugen oder Spalten entstanden sind.

Nach der durchgeführten Nachbelegung ist der bestimmungsgemäße Zustand des Systems wieder herzustellen. Die Vorgaben der ETA / Montageanleitung sind einzuhalten.

## Nutzung und Inspektion

Die brandschutztechnischen Eigenschaften von Brandschutzbandagen und Brandabschottungen mit dem **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** sind nur dann über die Nutzungsdauer gesichert, wenn das System in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten wird. Alle nachträglich beschädigten oder veränderten Brandschutzbandagen und Brandabschottungen sind ausschließlich mit **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** instand zu setzen.

## Entsorgung

Die Materialien im **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** sind wie Farb- und Lackabfälle zu behandeln. Die jeweiligen nationalen Gesetze und Vorschriften sind zu beachten.

## Arbeitssicherheit

Die Anwendungskategorie des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** bezüglich BWR 3 (Hygiene, Gesundheit und Umwelt) ist IA1, S/W3. Alle Produkte sind gemäß den geltenden lokalen und nationalen Vorschriften zu verwenden. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen!

# TECHNISCHE INFORMATIONEN


## Weitere Anwendungsmöglichkeiten als Brandschutzbandage für elektrische Leitungen und Kabeltragsysteme

Um Brandgefahren auszuschließen oder zu reduzieren, können elektrische Leitungen (Kabel), Leitungsanlagen und Kabeltragkonstruktionen (Kabeltrassen) mit einer flexiblen Brandschutzbandage aus **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** umhüllt werden.

**HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** kann hierfür als vollflächige Kabelumhüllung im Innen- und geschützten Außenbereich verwendet werden und die Entstehung von Kabelbränden hemmen, indem sie den Abbrand der Kabelmäntel und -isolierungen reduziert. Die **HENSOTHERM® 7 KS** Brandschutzbeschichtung schäumt bei Temperaturen ab ca. 150 °C stark auf und verschließt Hohlräume um die Kabel mit einer Isolierschicht, sodass das Feuer erlischt.

Die vollständige Umhüllung von elektrischen Leitungen (Kabel), Leitungsanlagen und Kabeltragkonstruktionen (Kabeltrassen) mit **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** kann zudem die Rauchgasfreisetzung durch Kapselung der toxischen Brandgase reduzieren.

## Elektrische Leitungen (Einzelkabel und Kabelbündel) ohne Kabeltragsysteme (Kabeltrassen)



1. **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit Schere oder Messer auf die benötigte Breite und Länge zuschneiden. Achtung, erforderliche Überlappung  $\geq 4$  cm sowie ggf. Reserve für mögliche Nachinstallationen berücksichtigen!
2. Die Einzelkabel, Kabelbündel oder EIR/Flexrohre mit der unbeschichteten (weißen) Seite nach außen und der beschichteten (grau-schwarzen) Seite nach innen so umwickeln, sodass diese vollständig umhüllt sind. Die einzelnen Zuschnitte aus **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** müssen sich dabei an den Längs- und Querstößen mindestens 4 cm überlappen.
3. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mindestens alle 40 cm mit einem metallenen Kabelbinder, Spannband oder verzinktem Wickeldraht ( $\geq 0,6$  mm) fixieren. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** ist so eng um die Kabel oder Kabelbündel zu wickeln und ggf. mit zusätzlichen Bändern zu fixieren, dass keine Fugen oder Spalten entstehen, insbesondere in Bereichen von Anschlüssen, Abzweigungen, engen Kurven, Abhängungen oder Befestigungen.

**Optional:** Die Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** auf jeder Seite gegeneinander legen und mit einem Zangenhefter oder Druckluft-Heftzange durch Klammern mindestens alle 10 cm dauerhaft fixieren. Der Abstand der Klammern von den Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** muss dabei min. 2 cm betragen.

**Optional:** Bei einseitiger Abdeckung von elektrischen Leitungen, die auf massiven mineralischen Untergründen verlaufen, darf das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** auch mit metallischen Schienen und Schrauben an Wänden und Decken befestigt werden.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN


## Elektrische Leitungen in Kabeltragsystemen (Kabeltrassen) innenliegend bzw. vor Verlegung der Leitungen



Bei rechtzeitiger Planung kann das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** bereits vor der Verlegung der Kabel vorinstalliert werden.


1. **Optional:** Metallene Kabelbinder, Spannbänder oder verzinkte Wickeldrähte ( $\geq 0,6 \text{ mm}$ ) im Abstand  $\leq 40 \text{ cm}$  in die Kabeltrasse einlegen.
2. **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit Schere oder Messer auf die benötigte Breite und Länge zuschneiden. Achtung, erforderliche Überlappung  $\geq 4 \text{ cm}$  sowie ggf. Reserve für mögliche Nachinstallationen berücksichtigen!
3. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit der unbeschichteten (weißen) Seite nach außen und der beschichteten (grauschwarzen) Seite nach innen zu den Leitungen in die Kabeltrasse einlegen oder unter bereits verlegte Leitungen schieben. Die einzelnen Zuschnitte aus **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** müssen sich dabei an den Längs- und Querstößen mindestens  $4 \text{ cm}$  überlappen.
4. Die Leitungen verlegen, darauf achten, dass die Überlappung der Wickel aus **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** nicht verschoben und eingehalten wird.
5. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mindestens alle  $40 \text{ cm}$  mit einem metallenen Kabelbinder, Spannbänder oder verzinktem Wickeldraht ( $\geq 0,6 \text{ mm}$ ) fixieren. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** ist so eng um die Kabel oder Kabelbündel zu wickeln und ggf. mit zusätzlichen Bändern zu fixieren, dass keine Fugen oder Spalten entstehen, insbesondere in Bereichen von Anschlüssen, Abzweigungen, engen Kurven, Abhängungen oder Befestigungen.

**Optional:** Die Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** auf der Oberseite mittig der Leitungen gegeneinander legen und mit einem Zangenhefter oder Druckluft-Heftzange durch Klammern mindestens alle  $10 \text{ cm}$  dauerhaft fixieren. Der Abstand der Klammern von den Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** muss dabei min.  $2 \text{ cm}$  betragen.





# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Elektrische Leitungen in Kabeltragsystemen (Kabeltrassen), komplette Umhüllung



1. **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit Schere oder Messer auf die benötigte Breite und Länge zuschneiden. Achtung, erforderliche Überlappung  $\geq 4$  cm sowie ggf. Reserve für mögliche Nachinstallationen berücksichtigen!
2. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit der unbeschichteten (weißen) Seite nach außen und der beschichteten (grauschwarzen) Seite nach innen um die Kabeltrassen wickeln. Die einzelnen Zuschnitte aus **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** müssen sich dabei an den Längs- und Querstößen mindestens 4 cm überlappen. Faustformel für Zuschnitt:  $2 \times \text{Breite cm} + 2 \times \text{Höhe cm}$  der Kabeltrasse + mind. 4 cm Überlappung.
3. Bei nur geringer Belegung und dadurch bedingten Bereichen mit Abständen zwischen Leitungen und Bandage  $\geq 4$  cm muss eine zusätzliche Lage **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** in der Breite der Kabeltrasse über den Leitungen eingelegt werden.



4. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mindestens alle 40 cm mit einem metallenen Kabelbinder, Spannband oder verzinktem Wickeldraht ( $\geq 0,6$  mm) fixieren. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** ist so eng um die Kabeltrassen zu wickeln und ggf. mit zusätzlichen Bändern zu fixieren, dass keine Fugen oder Spalten entstehen, insbesondere in Bereichen von Anschlüssen, Abzweigungen, engen Kurven, Abhängungen oder Befestigungen.

**Optional:** Die Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** auf der Oberseite mittig der Kabeltrasse gegeneinander legen und mit einem Zangenhefter oder Druckluft-Heftzange durch Klammern mindestens alle 10 cm dauerhaft fixieren. Der Abstand der Klammern von den Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** muss dabei min. 2 cm betragen.





# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Elektrische Leitungen in Kabeltragsystemen (Kabeltrassen), montiert mit Ausleger, komplette Umhüllung



1. Bei elektrischen Leitungen in vertikalen Kabelanlagen (Steigtrassen) werden zunächst mindestens 10 cm breite Streifen aus **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit Schere oder Messer zugeschnitten und mit passenden Aussparungen für die Kabelklemmen und Profilschienen versehen. Die Fixierung der Streifen erfolgt mit metallenen Spannband oder verzinktem Wickeldraht ( $\geq 0,6$  mm).
2. Anschließend **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit Schere oder Messer auf die benötigte Breite und Länge zuschneiden. Achtung, erforderliche Überlappung  $\geq 4$  cm aller Streifen sowie ggf. Reserve für mögliche Nachinstallationen berücksichtigen!
3. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit der unbeschichteten (weißen) Seite nach außen und der beschichteten (grauschwarzen) Seite nach innen um die komplette Kabeltrasse oder die Leitungen wickeln. Die einzelnen Zuschnitte aus **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** müssen sich dabei an den Längs- und Querstößen mindestens 4 cm überlappen. Faustformel für Zuschnitt:  $2 \times \text{Breite cm} + 2 \times \text{Höhe cm der Kabeltrasse} + \text{mind. 4 cm Überlappung}$ .
4. Bei nur geringer Belegung und dadurch bedingten Bereichen mit Abständen zwischen Leitungen und Bandage  $\geq 4$  cm muss eine zusätzliche Lage **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** in der Breite der Kabeltrasse über den Leitungen eingelegt werden.




5. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mindestens alle 40 cm mit einem metallenen Kabelbinder, Spannband oder verzinktem Wickeldraht ( $\geq 0,6$  mm) fixieren. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** ist so eng um die Kabeltrassen bzw. Leitungen zu wickeln und ggf. mit zusätzlichen Bändern zu fixieren, dass keine Fugen oder Spalten entstehen, insbesondere in Bereichen von Anschlüssen, Abzweigungen, engen Kurven, Abhängungen oder Befestigungen.



**Optional:** Die Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** auf der Oberseite mittig der Kabeltrasse gegeneinander legen und mit einem Zangenhefter oder Druckluft-Heftzange durch Klammern mindestens alle 10 cm dauerhaft fixieren. Der Abstand der Klammern von den Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** muss dabei min. 2 cm betragen.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Elektrische Leitungen in Steigtrassen



1. Bei elektrischen Leitungen in vertikalen Kabelanlagen (Steigtrassen) werden zunächst mindestens 10 cm breite Streifen aus **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit Schere oder Messer zugeschnitten und mit passenden Aussparungen für die Kabelklemmen und Profilschienen versehen. Die Fixierung der Streifen erfolgt mit metallenen Spannband oder verzinktem Wickeldraht ( $\geq 0,6$  mm).
2. Anschließend **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit Schere oder Messer auf die benötigte Breite und Länge zuschneiden. Achtung, erforderliche Überlappung  $\geq 4$  cm aller Streifen sowie ggf. Reserve für mögliche Nachinstallationen berücksichtigen!
3. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mit der unbeschichteten (weißen) Seite nach außen und der beschichteten (grauschwarzen) Seite nach innen um die komplette Kabeltrasse oder die Leitungen wickeln. Die einzelnen Zuschnitte aus **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** müssen sich dabei an den Längs- und Querstößen mindestens 4 cm überlappen. Faustformel für Zuschnitt:  $2 \times \text{Breite cm} + 2 \times \text{Höhe cm der Kabeltrasse} + \text{mind. 4 cm Überlappung}$ .
4. Bei nur geringer Belegung und dadurch bedingten Bereichen mit Abständen zwischen Leitungen und Bandage  $\geq 4$  cm muss eine zusätzliche Lage **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** in der Breite der Kabeltrasse über den Leitungen eingelegt werden.



5. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** mindestens alle 40 cm mit einem metallenen Kabelbinder, Spannband oder verzinktem Wickeldraht ( $\geq 0,6$  mm) fixieren. Das **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** ist so eng um die Kabeltrassen bzw. Leitungen zu wickeln und ggf. mit zusätzlichen Bändern zu fixieren, dass keine Fugen oder Spalten entstehen, insbesondere in Bereichen von Anschlüssen, Abzweigungen, engen Kurven, Abhängungen oder Befestigungen.

**Optional:** Die Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** auf der Oberseite mittig der Kabeltrasse gegeneinander legen und mit einem Zangenhefter oder Druckluft-Heftzange durch Klammern mindestens alle 10 cm dauerhaft fixieren. Der Abstand der Klammern von den Enden des **HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E** muss dabei min. 2 cm betragen. Elektrische Leitungen in Steigtrassen

Die vorstehenden Informationen entsprechen dem letzten Stand unserer technischen Prüfungen und Erfahrungen bei der Verwendung dieses Produktes. Der Käufer / Anwender ist dadurch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Materialien in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objekt-bedingungen fachgerecht zu prüfen. Aus der Verwendung dieses Produktes zu anderen Zwecken oder in anderer als der hier beschriebenen Weise ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, können aus dadurch entstandenen Schäden keine rechtlichen Ansprüche gegen uns erhoben werden. Da wir keinen Einfluss auf die Objektbedingungen und die unterschiedlichen Faktoren haben, die die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Informationen, noch aus einer mündlichen Beratung durch einen unserer Mitarbeiter begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen ([www.rudolf-hensel.de/agb](http://www.rudolf-hensel.de/agb)). Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, anzufordern bei der Rudolf Hensel GmbH oder herunter zu laden unter [www.rudolf-hensel.de](http://www.rudolf-hensel.de). © Rudolf Hensel GmbH



**RUDOLF HENSEL GMBH**  
Lack- und Farbenfabrik



© Rudolf Hensel GmbH 01/25